

BARNIZ INTERIOR PARA MUEBLES ECOBARP AL AGUA

Descripción del producto

Barniz de acabado transparente y de alta calidad a base de resinas especiales en medio acuoso.



Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Incoloro (en película seca)
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Brillante, satinado y mate
Peso específico (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	1,030 -1,060 Kg/L
Sólidos en peso (%) UNE EN ISO 3251	34 ± 2 %
Sólidos en volumen (%) UNE EN ISO 3233-1	31 ± 2 %
Viscosidad de suministro UNE EN ISO 2431	110-170" en función de color y acabado (Copa Ford 4 a 20°C)
Rendimiento Teórico	10-12 m²/l. mano, según estado y estructura de la superficie.
Conservación y Estabilidad en envase	Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
COVs g/L UNE EN ISO 11890-1	65-69 g/L en función de color y acabado.
Diluyente	Agua

Instrucciones de aplicación

Aplicación	Adecuado para acabado de interiores y todo tipo de maderas: puertas, sillas, mesas, muebles en general.
Temperatura de aplicación	Superior a 10°C
Humedad relativa ambiental	Inferior al 70%
Humedad del soporte	Inferior al 15%
Número de capas	1-2 capas
Repintado	5-6 horas

	Diluyente	Porcentaje de aplicación
Brocha (ocasionalmente)	Agua	Requiere diluciones elevadas. (superiores al 15%)
Pistola airless	Agua	En función de la boquilla y presión que se utilice en la aplicación.
Pistola aerográfica	Agua	En función de la boquilla y presión que se utilice en la aplicación.

Diluyente de limpieza	Agua
Limpieza de utensilios	Limpiar inmediatamente después de su uso con agua.

Propiedades y Modo de empleo

Propiedades:

Facilidad de aplicación.

Poder de relleno.

Rápido secado.

Buena dureza.

Resistente a golpes, rayados, roces, vertidos de agua y bebidas, etc.

Adecuado para aplicación sobre superficies verticales merced a su tixotropía.

Acabados suaves, sedosos, duraderos, nobles y decorativos.

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, secas y deben ser consistentes.

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras y pequeñas imperfecciones.

Aplicar: TAPAPOROS ECOBARP AL AGUA (Ref. B1883)

Aplicar una o dos manos, adecuadamente diluidas, lijando entre capas.

Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas.

Secado/Polimerización

Secado al aire (20°C y 80% H.R.)	40 - 50 minutos, según tipo de madera y espesor aplicado
Intervalo de repintado mínimo	5 - 6 horas
Secado para Ensayos Físicos	15 días

Resistencias físico-químicas

Probetas de Ensayo	Madera
Espesor de Film Seco UNE-EN ISO 2808	En función de porosidad de la madera y capas aplicadas.
Adherencia UNE-EN ISO 2409	100% sobre madera

Generales

Envasado	0.375 L, 0.75 L y 4 L.
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Aplicar con buena renovación de aire.
Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20/10/2020 Esta ficha anula todas las anteriores.