

POLPARQUET

Referencia	.2084
Descripción del producto	Barniz interior de alta calidad a base de resinas especiales de poliuretano de máximas prestaciones.



Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Incoloro en película seca.
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Brillante.
Peso Específico (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	0.900 – 0.980 Kg/L
Sólidos en peso (%) UNE EN ISO 3251	51 ± 20%
Sólidos en volumen (%) UNE EN ISO 3233-1	39.5 ± 2 %
Viscosidad de suministro UNE EN ISO 2431	< 350 cP a 25°C
Rendimiento Teórico	10 – 12 m ² /L. mano, según estado y estructura de la superficie.
Conservación y estabilidad en envase	Excelente hasta 6 meses, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
COVs g/L UNE EN ISO 11890-1	449 g/L
Diluyente	Diluyente Poliuretanos (Ref. 9018)

Instrucciones de aplicación

Aplicación	Adecuado para el sellado y acabado de suelos de madera en interiores
Temperatura de aplicación	Superior a 5°C
Humedad relativa ambiental	Inferior al 80%
Humedad del soporte	Inferior al 8%
Número de capas	3 manos
Repintado	2 – 6 horas

	Diluyente	Porcentaje de aplicación
Brocha	9018	1ª mano diluida un 10-15%. La 2ª y 3ª mano diluida un 5 -10%
Rodillo	9018	1ª mano diluida un 10-15%. La 2ª y 3ª mano diluida un 5 -10%
Pistola	9018	En función de la boquilla y presión que se utilice.

Diluyente de limpieza	Diluyente de Limpieza Universal. (Ref. 9779)
Limpieza de utensilios	Limpiar inmediatamente después de su uso con Diluyente de Limpieza Universal. (Ref. 9779)

Propiedades y Modo de empleo

Propiedades:

Facilidad de aplicación.

Poder de relleno.

Máximo rendimiento

Acabados adherentes, duraderos, nobles y decorativos.

Resistente a la abrasión, desgastes, fregados, vertidos de agentes domésticos de limpieza y álcalis.

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, secas y deben ser consistentes.

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar y lijar, eliminar el polvo, grasa, aceite ceras, pequeñas imperfecciones, etc.

Sobre superficies ya barnizadas y/o envejecidas y deterioradas: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como en superficies sin barnizar.

Aplicar la primera mano diluida un 10-15%. La segunda y tercera mano diluir un 5 – 10%.

Lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas.

No diluir con diluyentes no aconsejados.

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C y 80% H.R.)	30-60 minutos, en función del espesor aplicado
Intervalo de repintado mínimo	2 – 6 horas.
Secado para Ensayos Físicos y Químicos	15 días

Resistencias físico-químicas

Probetas de Ensayo	Madera de roble
Espesor de Film Seco UNE-EN ISO 2808	En función de las capas aplicadas.
Adherencia UNE-EN ISO 2409	100% sobre madera

Generales

Envasado	0.375, 0.75 L, 4L. y 20L
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Aplicar con buena renovación de aire.
Almacenar en locales protegidos de las heladas.

m

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 29/10/2021 Esta ficha anula todas las anteriores.

POLPARQUET 3/3