

EMAX MS-80

ADHESIVO MONOCOMPONENTE MS ELÁSTICO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	
COD.FICHA:	FT-390006-E
Nº EDICIÓN:	03
Nº REVISIÓN:	03
FECHA VIGOR:	02/19

Descripción:

EMAX MS-80 es un adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente (listo para usar). Posee un alto módulo y permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas. Producto exento de disolventes, isocianatos y siliconas con bajísima emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Datos técnicos:

Composición:	Polímeros modificados con silanos.
Presentación:	Cubos de 6 y 18 Kg. Cajas de 20 salchichones de 600 ml.
Aspecto:	Pasta cremosa.
Color:	Beige

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
PRODUCTO NO CURADO			
Viscosidad Brookfield (R7-50rpm, 23°C) cubo.	40000-60000	cPs	UNE-EN 12092
Viscosidad Brookfield (R7-50rpm, 23°C) bolsa 600 ml.	100000-150000	cPs	UNE-EN 12092
Densidad:	1,72 - 1,74	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo abierto (23°C y 50% h.r.)	50 - 60	min.	M.I.
Transitabilidad peatonal	12	h	M.I.
Tiempo espera lijado	3	Días	M.I.
Temperatura de aplicación	De +10 a +35	°C	---
PRODUCTO CURADO			
Dureza	70 ± 3	ShA	DIN 53505
Adhesión madera hormigón	>2	N/mm ²	M.I.
Adhesión madera cerámica	>2	N/mm ²	M.I.
Elongación a rotura	300 ± 100	%	DIN 53504
Resistencia a la temperatura en servicio	De -20 a +80	°C	---

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Usos y aplicaciones:

Especialmente formulado para la colocación de parquet, pavimentos de goma, PVC, laminas de EPDM y preacabados de cualquier tipo y formato sobre todo tipo de soportes. Adecuado para el pegado de todo tipo de parquet, lamparquet, tablonos, madera maciza, tablillas etc... sobre sustratos cementosos, cerámica, madera, etc... Idóneo para suelos radiantes frío-calor. También es apto para la realización y sellado de juntas en láminas textiles impermeabilizantes.

Certificaciones:

Producto clasificado A+ según decreto francés nº2011-321 para la emisión de COVs.

Conforme a LEED® IEQ 4.1 (Calidad Ambiental Interior) adhesivos y sellantes, (1 punto LEED).

Instrucciones de uso:

Es necesario realizar una inspección cuidadosa del soporte para verificar su estado con el fin de que sea apto para la colocación del parquet.

Para lograr una perfecta adhesión al sustrato, las superficies tienen que estar limpias y libres de polvo, grasa, aceites, polución, óxidos, etc.... En morteros, cementos u hormigones con anhidrita se recomienda lijar y limpiar la superficie, antes del proceder a la aplicación del adhesivo.

Antes de la colocación del parquet se debe de medir la humedad del sustrato empleando un higrómetro de carburo.

Extender el adhesivo sobre el sustrato con la ayuda de una espátula dentada, la colocación del parquet se debe realizar dentro del tiempo abierto del adhesivo (50-60 minutos a 23°C y 50% de Hr.). El producto sobrante puede ser utilizado en posteriores aplicaciones siempre y cuando sea conservado dentro de su envase y en las condiciones adecuadas.

Además de las instrucciones citadas, seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante del parquet.

Consumo aproximado: 600-1200 g/m²

Seguridad e higiene:

Producto exento de etiquetado de riesgo.
Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +10 y +35° C, lejos de fuentes de calor y humedad. Caducidad: 12 meses en su envase original sin abrir.



Adhesive
Solutions

Ficha Técnica

EMAX MS-80

ADHESIVO MONOCOMPONENTE MS ELÁSTICO

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



COD.FICHA:	FT-390006-E
Nº EDICIÓN:	03
Nº REVISIÓN:	03
FECHA VIGOR:	02/19

Limpieza:

Producto curado: Medios mecánicos.

Producto fresco: Con disolventes orgánicos.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.